

Rollkork 4 mm einseitig poliert

Naturpresskork für die Verwendung als Steckwand-Basisbelag sowie unter Fertigparkett, Laminat, Korkfertigparkett, Spanplatten, Trockenestrichen; als Vibrations-Trennschicht und als druckbelastete Trennlage unter Lagerhölzern, Leichtbau-Trennwänden

Material

Naturpresskork, dauerelastisch, formstabil, verrottungsfest, wärme- und trittschalldämmend, feuchtigkeitsregulierend, antistatisch

Volumengewicht

200-210 kg/m³

Granulatgrösse

1 – 3 mm

Materialstärke

4 mm

Shorehärte A

45-55

Zugfestigkeit

5-8 kgs/cm²

Wiedererholvermögen (%)

75

Trittschall-Verbesserung

$\Delta L_w = 19$ dB

Bindemittel

Basis Polyurethan und frei von Formaldehyd

Verhalten bei Feuchtigkeit

schwillt und desintegriert **nicht**, weder bei konstanter noch bei teilweiser Feuchtigkeit. Desintegriert nach 3 h in kochendem Wasser nicht.

Verarbeitung:

vollflächige Verklebung mit geeignetem, handelsüblichem Klebstoff beim Einsatz als Steckwand-Basisbelag; vollflächige Verklebung unter abgesperrtem Riemenparkett; schwimmende Verlegung unter Fertigparkett, Laminat, Korkfertigparkett

wenn an der Wand und/oder Decke eingesetzt, **eignet sich die polierte Rollkork-Oberfläche hervorragend für das Uebertapezieren**, z.B. mit einer Glasgewebe- Tapete, die dann 1-2 x mit Dispersionsfarbe überstrichen wird.